

**Auftraggeber** FloorBridge International GmbH  
**Planer**  
**Projekt** Standard LV - Sanierung  
**LV** FB CPS20/50P MonoDuo - 14.11.2024 /V07

## Vorbemerkungen

Der Anbieter (AN) hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Bedenken gegen die Art der in der Ausschreibung vorgesehenen Ausführung sind vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber (AG) schriftlich mitzuteilen. Zulässig ist nur die Verarbeitung eines Systems. Der Austausch einzelner Systembestandteile gegen die Bestandteile anderer Systeme ist nicht gestattet. Die Vorschriften der Unfallverhütung sind zu beachten.

## Qualitätsgleichwertigkeit

In den Positionen sind Produkte beispielhaft angeführt, um Qualitäten in bau- und verarbeitungstechnischer Hinsicht über den Mindestanforderungen der einschlägigen Normen sowie ein gleichbleibendes Oberflächendesign zu gewährleisten. Die Gleichwertigkeit beinhaltet außer den Materialeigenschaften auch den Nachweis der Qualitätskontrolle (ISO 9001-Zertifikat) und Umweltmanagementsystem (ISO 14001-Zertifikat) des Produktherstellers, sowie Objektuntersuchungen und zugehörige Gutachten. Bei nicht ausgefüllten Bieterlücken gelten die beispielhaft angeführten Erzeugnisse als angeboten.

## Bautechnische Anforderungen

Vor Beginn der Arbeiten müssen sämtliche zu verklebende Flächen auf deren Bearbeitungsfähigkeit überprüft werden. Bei erhöhten Chloridwerten der Betonbauteile im Fugenbereich müssen diese schadhafte Bereiche vor dem Verkleben von FloorBridge Fugenprofilen gesondert behandelt werden. Hierbei sind im Einzelnen die Haftzugwerte, Druckfestigkeiten, Ebenflächigkeit sowie Restfeuchte zu bestimmen. Die Restfeuchtigkeit für die Verklebung des Fugenprofils sollte max. 4 % betragen, bei erhöhter Restfeuchtigkeit muss ein dafür geeigneter Kleber verwendet werden und das Fugenprofil bei fallenden Temperaturen verklebt werden. Die angegebenen Mindesttemperaturen dürfen in keinem Fall unterschritten werden. Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten sind bei Unterschreitung des Taupunktes einzustellen. Bei Überarbeitung sind die in den Technischen Merkblättern angegebenen Trocknungszeiten einzuhalten. Der Betonuntergrund muss den bauseitigen, durch eine sachkundige Planung definierten Anforderungen entsprechen und nach der Untergrundvorbereitung eine Haftzugfestigkeit (Abreißfestigkeit) von mindestens 1,5 N/mm<sup>2</sup> und eine Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 1992-1-1 von mindestens C25/30 aufweisen. Diese Mindestwerte sind auch bei zuvor ausgeführten Instandsetzungsarbeiten bzw. einer Reprofilierung des Betonuntergrundes entsprechend den anerkannten Regeln der Technik und gemäß geltenden Richtlinien einzuhalten. Die Oberflächen müssen den bautechnischen Normen entsprechen, tragfähig, fest, griffig, frei von Schlämme, Schmutz, Fett, Öl, Wachs, wasserabweisenden Mitteln oder sonstigen verbundstörenden Zwischenschichten sein. Grundsätzlich müssen die Haftzugwerte des Betonuntergrundes nach der Untergrundvorbehandlung mit mindestens 1,5 N/mm<sup>2</sup> erreicht werden.

## Technische Anforderungen Reaktionsharze

Bei Arbeiten mit zwei- oder mehrkomponentigen Materialien auf der Basis von Reaktionsharzen sind die Angaben über Mindesttemperaturen, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtegehalt des Untergrundes und Überarbeitungszeiten in den technischen Merkblättern des Herstellers genauestens einzuhalten.

## Abbruchmaterial beseitigen, Leergebinde entsorgen

Der Abtransport anfallender Abfallarten aus Sanierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen von der Baustelle und deren Deponie nach Maßgabe der Abfallbeseitigungssatzung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Entfernen sämtlicher Leergebinde unter Zuführung an ein gesetzliches Entsorgungssystem. Diese Leistungen müssen mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden. Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen.

## Aufschüsslungen im Fugenbereich

Wenn der Beton im Fugenbereich aufschüsselt, muss der Beton in diesem Bereich vor dem Versetzen von FloorBridge<sup>®</sup> auf die richtige Höhe geschliffen werden.

## Sonstiges

Die technischen Angaben in diesem Vorschlag sind aufgrund der vorhandenen Erfahrungen nach dem Stand der Technik erarbeitet worden. Die angeführten Texte sind lediglich Vorschläge für Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr.

# Ausschreibung

**Auftraggeber** FloorBridge International GmbH  
**Planer**  
**Projekt** Standard LV - Sanierung  
**LV** FB CPS20/50P MonoDuo - 14.11.2024 /V07



---

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
<b>01</b>	<b>Montage FloorBridge® Fugenprofil CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo</b>	
<b>01.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	
01.01.0010	<b>Baustelle einrichten</b> Einrichten der Baustelle und technische Betreuung, weiters sämtliche Materialtransporte und einmalige An- und Abreise der Ausführenden und das Räumen der Baustelle. Die Kosten der notwendigen Energieversorgung werden bauseits gestellt.	1,000 psc

**Auftraggeber** FloorBridge International GmbH  
**Planer**  
**Projekt** Standard LV - Sanierung  
**LV** FB CPS20/50P MonoDuo - 14.11.2024 /V07

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
<b>01.02</b>	<b>Untergrundvorbereitung</b>	
01.02.0010	<p><b>Schadhaftes Dehnfugenprofil aus Stahl, Alu, usw. wie folgt bearbeiten:</b>  Entfernen und Entsorgen der bestehenden Profile (Stahl, Alu, usw.). Anschließend werden beidseitig Begrenzungsschnitte, Abstand ca. 300 mm, hergestellt und der dazwischenliegende Beton (inkl. verschiedener Bodenbeläge wie Kunstharzbeschichtungen usw.) bis zu einer Tiefe von ~ 30 mm für FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo herausgestemmt und fachgerecht entsorgt. Absauganlage ist einzurechnen. Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass die notwendige Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm<sup>2</sup> erreicht wird. Bei beschichteten Bodenflächen variiert die Stemmtiefe je nach Schichtdicke der angrenzenden Bodenbeschichtung. Bei geforderter Wasserdichtheit: Wird ein Abdichtungsband unter dem Fugenprofil eingebaut, muss um ca. 3 mm tiefer ausgestemmt werden.</p>	1,000 lfm
01.02.0020	<p>Eventualposition ohne GB  <b>Schadhafte Fuge wie folgt bearbeiten:</b>  Entfernen und Entsorgen der bestehenden schadhafte Fuge aus Kunststoff, Polyurethan oder Silikon usw. Anschließend werden beidseitig Begrenzungsschnitte, Abstand ca. 300 mm, hergestellt und der dazwischenliegende Beton (inkl. verschiedener Bodenbeläge wie Kunstharzbeschichtungen usw.) bis zu einer Tiefe von ~ 30 mm für FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo herausgestemmt und fachgerecht entsorgt. Absauganlage ist einzurechnen. Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass die notwendige Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm<sup>2</sup> erreicht wird. Bei beschichteten Bodenflächen variiert die Stemmtiefe je nach Schichtdicke der angrenzenden Bodenbeschichtung. Bei geforderter Wasserdichtheit: Wird ein Abdichtungsband unter dem Fugenprofil eingebaut, muss um ca. 3 mm tiefer ausgestemmt werden.</p>	1,000 lfm
01.02.0030	<p>Eventualposition ohne GB  <b>Herstellen der Vertiefung für FloorBridge®</b>  Es werden Begrenzungsschnitte, im Abstand von ca. 300 mm, hergestellt und der dazwischenliegende Beton (inkl. verschiedener Bodenbeläge wie Kunstharzbeschichtungen usw.) bis zu einer Tiefe von ~ 30 mm für FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo herausgestemmt und fachgerecht entsorgt. Absauganlage ist einzurechnen. Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass die notwendige Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm<sup>2</sup> erreicht wird. Bei beschichteten Bodenflächen variiert die Stemmtiefe je nach Schichtdicke der angrenzenden Bodenbeschichtung. Bei geforderter Wasserdichtheit: Wird ein Abdichtungsband unter dem Fugenprofil eingebaut, muss um ca. 3 mm tiefer ausgestemmt werden.</p>	1,000 lfm
01.02.0040	<p>Eventualposition ohne GB  <b>Untergrundreprofilierung mit Kunstharzmörtel</b>  Falls im Untergrund größere Ausbrüche (&gt; 5 mm) vorhanden sind, wird der Untergrund zunächst mit einem Reaktionsmörtel auf Kunstharzbasis reprofiliert. Das Mischungsverhältnis und die Sieblinie des Reaktionsmörtels sind auf die jeweilige Tiefe der Ausbrüche abzustimmen. Die Druckfestigkeit des eingebauten Reaktionsmörtels muss den bauseitigen Anforderungen entsprechen und eine Mindestfestigkeit von 40 N/mm<sup>2</sup> aufweisen. Beispiel: FloorBridge® Epoxy mortar 300.</p>	1,000 lfm
01.02.0050	<p>Eventualposition ohne GB  <b>Mehrstärke Reprofilierungsmörtel</b>  Mehrdicke von Reprofilierungsmörtel wie in der vorigen Position beschrieben, für Mehrstärke Reprofilierungsmörtel, Abrechnungsmodus je 5 mm.</p>	1,000 lfm

**Auftraggeber** FloorBridge International GmbH  
**Planer**  
**Projekt** Standard LV - Sanierung  
**LV** FB CPS20/50P MonoDuo - 14.11.2024 /V07

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
<b>01.03</b>	<b>Abdichtungssystem</b>	
01.03.0010	<p><b>FloorBridge® SM 150 - Abdichtungssystem</b>            Liefern und Einbauen von FloorBridge® SM 150, geklebtes Hochleistungsdichtband für das Abdichten der vorhandenen Dehnfugen (Produktdatenblatt und Einbauvorschriften genau beachten).            Abdichtungsband: FloorBridge® SM 150            Verbundkleber: Epoxidharzkleber FloorBridge® Connect 01/03/04 oder PMMA-Kleber FloorBridge® Connect 20            Bandbreite: ca. 15 cm            Bruchdehnung: &gt; 750 % (DIN EN ISO 527-3)</p>	1,000 lfm
01.03.0020	<p><b>FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem – Hochzug</b>            Abdichtungsband wie in voriger Position beschrieben, als Hochzug bis 20 cm an Mauerscheiben, Gehwegen, Rammschutz etc. einbaut.</p>	1,000 ST
01.03.0030	<p>Eventualposition ohne GB  <b>FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem - Aufpreis Kreuzung</b>            Aufpreis für das Herstellen und Einbauen einer FloorBridge® SM 150 – Kreuzung</p>	1,000 ST
01.03.0040	<p>Eventualposition ohne GB  <b>FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem - Aufpreis T-Formteil</b>            Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines FloorBridge® SM 150 – T-Formteil</p>	1,000 ST
01.03.0050	<p>Eventualposition ohne GB  <b>FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem - Aufpreis L-Formteil</b>            Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines FloorBridge® SM 150 – L-Formteil</p>	1,000 ST
01.03.0060	<p>Eventualposition ohne GB  <b>FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem - Aufpreis Innenecke</b>            Aufpreis für das Herstellen und Einbauen einer FloorBridge® SM 150 – Innenecke</p>	1,000 ST
01.03.0070	<p>Eventualposition ohne GB  <b>FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem - Aufpreis Außenecke</b>            Aufpreis für das Herstellen und Einbauen einer FloorBridge® SM 150 – Außenecke</p>	1,000 ST
01.03.0080	<p>Eventualposition ohne GB  <b>FloorBridge® SM 150 – Abdichtungssystem - Aufpreis Wandanschluss</b>            Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines FloorBridge® SM 150 – Wandanschlusses entlang der Wand</p>	1,000 ST

**Auftraggeber** FloorBridge International GmbH  
**Planer**  
**Projekt** Standard LV - Sanierung  
**LV** FB CPS20/50P MonoDuo - 14.11.2024 /V07

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
<b>01.04</b>	<b>Montage FloorBridge® Fugenprofil CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo</b>	
01.04.0010	<p><b>Fugenprofileinbau</b>  FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo, vorgefertigtes Polymer-Bodenfugenprofil in Carbonfaser-Verbundtechnologie, rostfrei, hochbelastbar und zähelastisch, liefern und versetzen (entsprechend Herstellerrichtlinien).  Einbauen und Verkleben von FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo mit systemgeprüftem, zweikomponentigem Epoxidharzkleber FloorBridge® Connect 01/03/04 oder PMMA-Kleber FloorBridge® Connect 20. Falls notwendig Angleichen des Übergangsbereiches zwischen Fugenprofil und Betonfläche mit systemgeprüftem, zweikomponentigem Epoxidharzkleber FloorBridge® Connect 01/03/04 oder PMMA-Kleber FloorBridge® Connect 20.  Eigenschaften: metallfrei  Ausdehnungskoeffizient: ähnlich wie Parkhausbeschichtung  Dehneinlage: auswechselbar ohne Beschädigung der Parkdeckbeschichtung  Fugenprofilbreite: ca. 290 mm  Fugenprofildicke: ca. 23 mm  Fugenbewegung horizontal gesamt: 15 mm (-5/+10 mm)  Fugenbewegung vertikal gesamt: 10 mm (-5/+5 mm)  Verbundkleber: Epoxidharzkleber FloorBridge® Connect 01/03/04 oder PMMA-Kleber FloorBridge® Connect 20  Farbton Fugenprofil: grau  Farbton Dehneinlage: schwarz  CE-gekennzeichnet nach EN 13813  AgBB-konform</p>	1,000 lfm
01.04.0020	<p>Eventualposition ohne GB  <b>Rundstützen</b>  Aufpreis für Erschwernis im Bereich der Rundstützen. Im Bereich der Rundstützen ist das FloorBridge® Fugenprofil der Rundung anzupassen.</p>	1,000 ST
01.04.0030	<p>Eventualposition ohne GB  <b>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo - Aufpreis T-Formteil</b>  Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines T-Formteiles</p>	1,000 ST
01.04.0040	<p>Eventualposition ohne GB  <b>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo - Aufpreis Winkel-Formteil (90° Winkel)</b>  Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines L-Formteiles</p>	1,000 ST
01.04.0050	<p>Eventualposition ohne GB  <b>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo - Aufpreis Kreuz-Formteil</b>  Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines Kreuz-Formteiles</p>	1,000 ST
01.04.0060	<p>Eventualposition ohne GB  <b>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo - Aufpreis Wandplatte</b>  Aufpreis für das Anbringen einer Wandplatte (ca. 20 cm Höhe) zum Schutz des Abdichtungshochzuges.</p>	1,000 ST

# Ausschreibung

**Auftraggeber** FloorBridge International GmbH  
**Planer**  
**Projekt** Standard LV - Sanierung  
**LV** FB CPS20/50P MonoDuo - 14.11.2024 /V07



---

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
01.04.0070	Eventualposition ohne GB <b>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo - Aufpreis Boden-Wand-Formteil 90°</b> Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines Boden-Wand-Formteil 90°	1,000 ST
01.04.0080	Eventualposition ohne GB <b>FloorBridge® CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo - Aufpreis Wandanschlussprofil</b> Aufpreis für das Herstellen und Einbauen eines Wandanschlussprofils.	1,000 ST

# Ausschreibung

**Auftraggeber** FloorBridge International GmbH  
**Planer**  
**Projekt** Standard LV - Sanierung  
**LV** FB CPS20/50P MonoDuo - 14.11.2024 /V07



---

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME
<b>01.05</b>	<b>Beschichtung</b>	
01.05.0010	<b>Beschichtungssystem laut Vorgabe</b> Auf die vorbereiteten Fugenprofilflächen wird ein Beschichtungssystem (notwendige Rutschfestigkeit, Abriebfestigkeit, ect. sind zu beachten) auf Kunstharzbasis aufgebracht. Es ist darauf zu achten, dass die Dehneinlage nicht verunreinigt wird, daher muss die Dehneinlage vor den Beschichtungsarbeiten abgeklebt werden. Grundsätzlich sind die Vorgaben der Materialhersteller zu beachten und einzuhalten.	1,000 lfm

# Ausschreibung

**Auftraggeber** FloorBridge International GmbH  
**Planer**  
**Projekt** Standard LV - Sanierung  
**LV** FB CPS20/50P MonoDuo - 14.11.2024 /V07



<b>OZ</b>	<b>Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung</b>	<b>Summe in €</b>
01.01	Baustelleneinrichtung	.....
01.02	Untergrundvorbereitung	.....
01.03	Abdichtungssystem	.....
01.04	Montage FloorBridge® Fugenprofil CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo	.....
01.05	Beschichtung	.....
<b>01</b>	<b>Montage FloorBridge® Fugenprofil CPS 20/50 P Mono oder CPS 20/50 P Duo</b>	.....

