



### Produktbeschreibung

EPI Superbase Mineral ist eine langlebige und komfortable Polyurethan - Bodenbeschichtung, die auf hochwertigen, speziell formulierten Biopolymeren und natürlichen Füllstoffen basiert. Das Beschichtungssystem hat dauerelastische Eigenschaften, ist UV-beständig und farbstabil. EPI Superbase Mineral hat durch die mineralischen Füllstoffe eine besonders dekorative und unverwechselbare Optik. Die Verlaufsbeschichtung bietet eine fugenlose, ebene Oberfläche und eignet sich ideal für Räumlichkeiten, in denen hoher Gehkomfort und exklusives Design wichtig sind.

### Produkteigenschaften

- fugenlos
- komfortabel und ergonomisch
- lösemittelfrei und umweltfreundlich
- widerstandsfähig gegen starken Fußgängerverkehr
- trittschalldämmende Eigenschaften
- leicht zu reinigen und zu pflegen

### Anwendungsbereiche

- Wohnräume
- Verkaufs- und Ausstellungsflächen
- Hotels und Büros
- Lobbys
- Empfangsbereiche
- Restaurants

### Technische Informationen

Dichte	~ 1,54 g/cm <sup>3</sup>
Schlagfestigkeit	Klasse I: ≥ 4 Nm
Haftzugfestigkeit	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Shore-Härte	~ D 50 ± 5
Abrieb nach Taber CS <sup>10</sup>	≤ 40 mg
VOC - Gehalt EU-Grenzwert, Kat. A/j	≤ 500 g/l
GWP-total	2,98 kg CO <sub>2</sub> eq.
GWP-Gesamt	PU 40
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> -S <sup>1</sup>
Festkörpergehalt	100 %
Mischungsverhältnis	Komp. A : B = 100 : 30
Allgemeine Verarbeitungs- bedingungen	Material- / Untergrund- und Raumtemperatur zwischen 15°C und 25°C (mindestens +3°C über dem Taupunkt auch während der Verlegung und Aushärtung)
Optimale Verarbeitungs- bedingungen	Untergrund- / Raum- und Materialtemperatur zwischen 18°C und 22°C
Relative Luftfeuchtigkeit	maximal 70 % rel. LF
Verarbeitungszeit	ca. 20 - 25 Minuten bei 20°C
Begehbar/ überarbeitbar	nach ca. 16 Stunden bei 20°C und 65 % rel. LF, innerhalb von 24 Stunden die nächste Schicht aufbringen
Mechanisch belastbar	nach ca. 72 Stunden bei 20°C und 65 % rel. LF
Vollständig belastbar	nach 7 Tagen bei 20°C und 65 % rel. LF
<b>Anmerkung:</b> Die oben genannten technischen Eigenschaften wurden in Übereinstimmung mit den gültigen Standards ermittelt. Als Testmaterial wurden Proben des eigentlichen Bodensystems einschließlich Bindemittel und Zuschlagstoffe verwendet. Alle Probenvorbereitungen und Tests wurden unter Laborbedingungen durchgeführt. Die Werte, der vor Ort angewandten Systeme, können abweichen.	

### Nachhaltigkeit

Der CO2-Fußabdruck (GWP) von 1 kg EPI Superbase Mineral wurde auf Basis der LCA-Norm EN15804+A2 berechnet. Die verifizierte EPD ist auf Anfrage erhältlich.

### Luftqualität in Innenräumen

EPI Superbase Systeme erfüllen die Anforderungen der nachfolgend aufgeführten Innenraumluftqualitätsnormen (siehe Tabelle).

Verordnung oder Protokoll	Einstufung
AFSSET VOC (Französisch A <sup>+</sup> )	ERFÜLLT
Belgische VOC	ERFÜLLT
AgBB/ABG	ERFÜLLT
Italienisch CAM Edilizia	ERFÜLLT
Indoor Air Comfort	ERFÜLLT
DGNB SOC 1.2	ERFÜLLT
BREEAM International	Akzeptanzniveau
BREEAM Norway	Akzeptanzniveau
BREEAM NL	Akzeptanzniveau
BREEAM UK	Akzeptanzniveau

### LEEDv4 – BREEAM - DGNB

LEED, BREEAM & DGNB sind die führenden Programme für die Planung, den Bau, die Instandhaltung und den Betrieb von hochwertigen "Green Buildings". EPI Superbase Systeme erfüllen die folgenden Kriterien:

LEEDv4	: IEQc4.3 Low emitting materials
BREEAM	: HEA 02 Indoor Air Quality
BREEAM	: HEA 09 Indoor Air Quality
DGNB	: SOC 1.2 Indoor Air Quality
DGNB	: ENV 1.2 Local Environmental Impact
	- Indikator 20 – Qualitätsstufe 4
	- Indikator 24 – Qualitätsstufe 4

### Farbtöne

EPI Superbase Mineral ist in diversen Standardfarbtönen erhältlich, andere Farbtöne auf Anfrage.

### Verpackung

EPI Superbase Mineral ist lieferbar in:

Verpackungseinheiten / Gebindekombinationen mit 13,5 kg

- Superbase Mineral, Komp. A : 10,0 kg
- Superbase NV, Komp. B : 3,0 kg
- Superbase Mineral filler, comp. C : 0,410 kg

Verpackungseinheiten / Gebindekombinationen mit 25,5 kg

- Superbase Mineral, Komp. A : 19,0 kg
- Superbase NV, Komp. B : 5,7 kg
- Superbase Mineral filler, comp. C : 0,810 kg

### Theoretischer Verbrauch

EPI Superbase Mineral

Verbrauch: ca. 1,54 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke, minimaal 3,0 kg/m<sup>2</sup> aufbringen.

Systembeispiel:

- Primer Aquapox-N : 0,15 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>
- Primer 400 POX : 0,7 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>
- Superbase Mineral : 3,0 - 3,2 kg/m<sup>2</sup>
- Hardtop 200 T WA/PU\* : 0,08 - 0,1 kg/m<sup>2</sup>

\* Verbrauch für 1 Schicht

### Vorbereitung des Untergrundes

Im Allgemeinen muss der Untergrund den einschlägigen Normen entsprechen, wobei Ebenheit, Gefälle, Dicke, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit besonders zu beachten sind. Die Oberfläche muss eben, sauber, dauerhaft formstabil, rissfrei, trocken und frei von Kontamination wie Schmutz, Öl, Fett, Beschichtungsstoffe und Oberflächenbehandlungsmittel sein. Die Haftzugfestigkeit sollte mindestens 1,5 N/mm<sup>2</sup> und die Druckfestigkeit mindestens 25 N/mm<sup>2</sup> betragen. Vorhandene Dehnungsfugen in der Oberfläche werden übernommen. Die Abmessungen und Details dieser Fugen werden auf der Grundlage der zu erwartenden Fugenbewegungen festgelegt. Je nach Untergrund wird für eine gute Haftung eine mechanische Vorbereitung (Vakuumstrahlen, Fräsen und/oder Diamantschleifen) empfohlen.

### Restfeuchttoleranz

Ein mineralischer, zementgebundener Untergrund muss immer mit einer Dampfsperre versehen sein und darf maximal 4 % abnehmende Restfeuchte, gemessen nach der CM-Messmethode, enthalten. Ein anhydritgebundener Untergrund darf vor Beginn der Verlegung des Bodenbeschichtungssystems maximal 0,3 % abnehmende Restfeuchte aufweisen und muss immer isoliert bzw. unterkellert sein.

### Schutzmaßnahmen / Sicherheitshinweise

Vor der Verwendung der Produkte sollte der Benutzer die entsprechenden, aktuellen Sicherheitsdatenblätter lesen. Das Sicherheitsdatenblatt liefert Informationen und Anweisungen für die sichere Verwendung, Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten. Ausführliche Sicherheitshinweise zur Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung beim Umgang mit den Materialien finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Für die Komponenten A und B gilt das Sicherheitsdatenblatt. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß den neuesten europäischen Rechtsvorschriften erstellt.

### Anwendung EPI Superbase Mineral

#### Allgemeines:

- Überprüfen Sie vor der Installation stets alle relevanten Unterlagen und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten in der erforderlichen Menge vorhanden sind.
- Große Temperaturunterschiede sollten vermieden werden, da sich dies negativ auf das Endergebnis auswirken kann.
- Der Raum sollte wind- und wasserdicht sein. Zugluft und das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub, Wasser, Insekten, usw. sind zu vermeiden.
- Entfernen Sie vorzugsweise Türen ohne Spielraum. Schützen Sie Wände, Säulen und Fenster gegen Spritzer.
- Bei schwimmenden Estrichen muss der schwimmende Charakter erhalten bleiben (z. B. Anbringen von Randstreifen).

### Systemoptionen:

#### Geräuschreduzierung

Um den Trittschall zu reduzieren, kann EPI Superbase Mineral mit einer speziellen schalldämpfenden Unterlage ausgestattet werden, die eine Geräuschreduzierung von bis zu 20 dB ermöglicht.

#### Rissüberbrückung

Wenn das Gesamtsystem statisch rissüberbrückend sein muss, empfehlen wir Ihnen, sich mit einem unserer Berater in Verbindung zu setzen, um die Möglichkeiten zu besprechen.

#### Rutschhemmung

EPI Superbase Mineral kann mit einer leichten Oberflächenstruktur ausgeführt werden, wodurch eine erhöhte Trittsicherheit erzielt wird.

#### Sockelleiste / Hohlkehle

Am Übergang zwischen Wand und Boden kann ein Hohlkehlprofil angebracht bzw. Hohlkehle geformt und in das Bodensystem integriert werden. EPI Trowel POX-Mörtel kann für dieses Detail verwendet und in der gewünschten Höhe geformt werden. Für weitere Informationen siehe Produktdatenblatt.

Für spezifische Fragen und/oder Details usw. wenden Sie sich bitte an einen unserer Berater oder an die technische Serviceabteilung von EPI.

### Grundierung / Kratzspachtelung

Vor dem Auftragen von EPI Superbase Mineral sollte der Untergrund mit EPI Primer 500 POX-NF oder EPI Primer Aquapox-N (optional bei saugendem Untergrund) grundiert und in Kombination mit EPI Primer 400 POX als Kratzspachtelung beschichtet werden, um den Untergrund zu versiegeln, ggf. zu nivellieren und die Haftung mit der Bodenbeschichtung herzustellen. Siehe Produktdatenblatt von EPI Primer 500 POX-NF, EPI Primer Aquapox-N und/oder EPI Primer 400 POX für weitere Informationen.

### Verarbeitung EPI Superbase Mineral

- Immer komplette Verpackungseinheiten mischen!
- Schritt 1:** Mischen Sie die Komponenten A und B etwa 2 Minuten lang sorgfältig mit einem geeigneten Rührwerk zu einer homogenen und gleichmäßigen Mischung. Achten Sie darauf, dass Sie den Boden und den Rand mit einbeziehen.

- Die Mischung in ein sauberes Gebinde umgießen, Komponente C hinzufügen und nochmals ca. 1 Minute gründlich mischen.
- **Schritt 2:** Verteilen Sie das Material sofort nach dem Mischen auf dem Boden. Das Material kann mit einer geeigneten Glättkelle oder einem Stiftrakel (mit seitlich verstellbaren Stiften) in der gewünschten Schichtdicke aufgetragen werden. Beim Auftragen von „Blend / Mischfarben“ wird mit der Glättkelle und durch entsprechende Streichbewegungen die gewünschte Optik (Zeichnung in der Oberfläche) erzielt.
- Bei Unifarben kann das Material nach dem Auftragen mit einer geeigneten, trockenen und sauberen Stachelwalze (Entlüftungsroller Metall) nachgerollt, um eine gleichmäßige Oberfläche und optimale Entlüftung zu erzielen.
- Werkzeuge direkt nach Gebrauch reinigen.
- Verwenden Sie bei Bedarf saubere Nagelschuhe. Achtung: Niemals durch abgestreute Böden laufen!

**Hinweis:** Abweichende Material-, Substrat- und Umgebungsbedingungen können aufgrund der charakteristischen Verarbeitungstechniken zu sichtbaren Markierungen in der Beschichtung führen.

Weitere Informationen finden Sie in der EPI Superbase Mineral Verarbeitungsrichtlinie.

### Decklacke / Versiegelungen

EPI Superbase Mineral sollte mit einem transparenten, UV-beständigen Polyurethan - Decklack versiegelt werden. Als transparenter Decklack können die Produkte EPI Hardtop 100 T/M oder EPI Hardtop 200 T WA/PU eingesetzt werden.

Dies verleiht dem Bodenbelag ein mattes Aussehen und bietet zusätzlichen Schutz vor Verfärbungen. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern von EPI Hardtop 100 T/M oder EPI Hardtop 200 T WA/PU.

### Transport- und Lagerbedingungen

Lagern Sie alle Komponenten kühl und trocken (nicht direkt auf dem Boden) im Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +15°C und +25°C. Schützen Sie flüssige Komponenten vor Frost (auch während des Transports) und direkter Sonneneinstrahlung.

### Haltbarkeit

Komponente A: 6 Monate ab Produktionsdatum  
Komponente B: 6 Monate ab Produktionsdatum

### Reinigung und Pflege


Um eine optimale Trittsicherheit zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.

### Werkzeuge / Reinigung der Werkzeuge

Um eine optimale Verarbeitung zu gewährleisten, ist ein regelmäßiger Austausch der Werkzeuge erforderlich. Reinigen Sie alle Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Scheuerschwämmen und warmem Seifenwasser oder mineralischen Reinigern. Ausgehärtetes Material erfordert mechanische Entfernungsmitte.

### Abfall

Achtung! Zu viel Restmaterial in der Verpackung kann durch exotherme Reaktion heiß werden und Geruchs- und Rauchbelästigung verursachen. Lassen Sie daher nie mehr als 100 Gramm des gemischten Produkts in der Verpackung und stellen Sie die Verpackung an einen sicheren und gut belüfteten Ort. Wenn mehr Restmaterial vorhanden ist, fügen Sie reichlich Sand hinzu, um die exotherme Reaktion zu hemmen.



# Superbase

## Mineral

Produktdatenblatt  
Revisionsdatum 01-12-2025

### CE - Kennzeichnung

Die harmonisierte europäische Norm EN 13813:2002 gilt für die Verwendung von kunstharzgebundenen Bodensystemen für Bodenkonstruktionen innerhalb von Gebäuden. Weitere Informationen finden Sie in der Leistungserklärung.

### VOC / Richtlinie 2004/42/EG

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. AII / j / Typ Lb) im gebrauchsfertigen Zustand: max. 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC.

#### EPI Superbase Mineral, Revisionsdatum 01/12/2025

EPI Synthetic Surface Materials B.V. liefert Produkte, die in Übereinstimmung mit NEN-ISO 9001 / 14001 hergestellt werden. Dies bedeutet, dass die Lieferung gemäß den im Rahmen dieses Systems erstellten Produkt- und Qualitätspezifikationen erfolgt. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Sie entbinden den Verarbeiter / Verwender nicht von der Verpflichtung, die von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Anwendung, Nutzung und Bewitterung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrolle. Sie fallen daher unter Ihre eigene Verantwortung. Im Falle Ihrer eigenen Haftung ist diese für alle Schadensfälle auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen benutzten Ware beschränkt. Es versteht sich von selbst, dass wir für die gute Qualität unserer Produkte gemäß den in unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegten Standards garantieren. Alle Bestellungen werden zu den jeweils aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen geliefert. Die Benutzer sollten immer die neueste Ausgabe des Produkt- und Sicherheitsblatts konsultieren, bevor sie das betreffende Produkt verwenden. Kopien dieser Dokumente werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. EPI Synthetic Surface Materials B.V. behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen und Produkteigenschaften zu ändern.